

PRODOTTI PER IL CEMENTO ARMATO



RIVESTIMENTI ANTICARBONATAZIONE

Prodotti specifici **anticarbonatazione** che contrastano l'invecchiamento strutturale, **prevenendo l'ossidazione dei ferri di armatura**, la formazione di cavillature statiche o dinamiche, i **distacchi superficiali**

COD. 700.825

B.BETON

RIVESTIMENTO MURALE ACRILICO ANTIALGA
A BASE DI PLASTORITI MICRONIZZATE

Pittura con resistenze superiori agli agenti atmosferici ed agli alcali, buona permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d'acqua. Ideale per la protezione di manufatti in cemento armato in quanto eccellente protettivo anticarbonatazione, grazie all'elevata resistenza alla diffusione della CO₂. Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe e muffe. Conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Conforme alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

Destinazione d'uso

Per esterni

Supporti

Opere murarie in genere (intonaci, mattoni, cemento, cemento armato etc.)

Resa per mano

8-11 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

10-15% acqua potabile (in 1^a mano è possibile aggiungere sino al 30%)

*Tinte derivate da basi diverse dalla BC necessitano diluizioni inferiori, massimo 5-10%

Essiccazione

Al tatto: 2-3 ore

Per ricopertura: 8-12 ore

Granulometria

≤ 0,15 mm UNI 1062-1

Permeabilità al vapore acqueo

V2 UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1

Assorbimento d'acqua

W3 UNI EN 1062-3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

- ANTICARBONATAZIONE
- RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DELLA CO₂

COLOR
STREAM
ZERO

BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 / FONDO 140 Se necessario 1 mano Finitura: B.BETON 2 mani
2	SUPPORTI VECCHI MAI PITTURATI	Fondo: FONDO 140 1 mano Finitura: B.BETON 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: FONDO 2000 / FONDO P378 1 mano Finitura: B.BETON 2 mani