

# INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE

## INTERNO E ESTERNO

Legno



- ◆ **OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI U.V.**
- ◆ **ELEVATO POTERE RIEMPITIVO**
- ◆ **SPECIALE PER IMBARCAZIONI**

Vernice trasparente monocomponente, caratterizzata da forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Speciale per imbarcazioni.

## CICLO APPLICATIVO

Su supporti preventivamente preparati, applicare una mano di impregnante Lignotex e successivamente due mani di Ingham Clark Flattig Trasparente.



### RESA

Brillante: 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano. Satinata:  
11-12 m<sup>2</sup>/L per mano



### APPLICAZIONE

Pennello



### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20° C e 65% U.R.)  
Fuori polvere: 2-3h  
Per ricopertura: 24h



### DILUIZIONE IN VOLUME

Brillante: massimo 10%  
in prima mano e 5%  
per la mano a finire  
con Diluente 127 per sintetici.  
Satinata: pronto all'uso

# INGHAM CLARK RINNOVALEGNO PROT. INT.

---

## INTERNO E ESTERNO

Legno



- ◆ **DOPPIA FUNZIONE DI FONDO E FINITURA**
- ◆ **ECCEZIONALE RESISTENZA IN ESTERNO**
- ◆ **PROTEZIONE DEFINITIVA**

Vernice impregnante semilucida a forte penetrazione, con duplice funzione di fondo e finitura. Film non sfogliante, protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e ne esalta la venatura. Utilizzabile all'interno e all'esterno per il trattamento di fondo, la protezione e la decorazione di qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

## CICLO APPLICATIVO

Su supporti preventivamente preparati, applicare due o tre mani di Ingham Clark Rinnovalegno Protezione Integrale.



### RESA

10-12 m<sup>2</sup>/L per mano



### APPLICAZIONE

Pennello



### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20° C e 65% U.R.)

Fuori polvere: 4-6h

Per ricopertura: 12-24h



### DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso